

Lubricante de película delgada aflojatodo, limpiador de fácil penetración, anti-herrumbre y multiusos

* DESCRIPCIÓN

BELHERR® NACE - XL es un lubricante elaborado con una mezcla equilibrada de aceites básicos minerales, solventes isoparafínicos de alto punto de inflamación (mayor a 110 °C), agentes de penetración rápida, inhibidores de la oxidación y herrumbre. Los cuales protegen y previenen contra la herrumbre de tipo polar, las superficies metálicas desplazan el agua y suprimen las huellas digitales por la pureza de sus componentes, puede usarse sin ningún riesgo en la oficina, hogar e industria como lubricante multipropósitos.

* PROPIEDADES

- Forma una película transparente que no interfiere con la inspección visual o con lecturas de marcas de identificación.
- Penetra óxido, herrumbre, corrosión, afloja y ligera dispositivos mecánicos.
- Película delgada de larga duración que no seca.
- Elimina ruidos y rechinos.
- No forma residuos pegajosos.
- Desplaza la humedad.
- No ataca los plásticos.

* APLICACIONES

BELHERR® NACE - XL es un producto que por sus características versátiles puede ser usado en un amplio rango de aplicaciones, por ejemplo:

- Como preventivo de herrumbre, protege contra el óxido y la corrosión, ya que el producto desplaza el agua de las superficies.
- Puede emplearse como aflojatodo ya que libera los mecanismos trabajados y remueve grasa, brea y otros adhesivos.
- Elimina rechinos en bisagras, bandas de ventilador y partes móviles.
- Comatible con una amplia variedad de superficies tales como: metales ferrosos, no ferrosos, aleaciones de bronce, latón, aluminio, acero inoxidable, madera, vinilo, piel, cerámica, entre otros.

Características típicas

BELHERR® NACE - XL		
Apariencia	VISUAL	Brillante
Color ASTM	ASTM D - 1500	0.5
Gravedad específica	ASTM D - 287	0.801
Viscosidad a 40 °C, cSt	ASTM D - 445	2.50
Punto de inflamación, °C	ASTM D - 92	50
Punto mínimo de fluidez, °C	ASTM D - 97	- 50
Rigidez dieléctrica, KV	ASTM D - 877	Mín 30
Prueba cámara salina láminas pulias, hrs.	ASTM D - 1748	Mín 24
Láminas fosfatadas, días	ASTM D - 1748	Mín 7

* Disponible en:



***Aerosol: 191y 382 mL.**



***Tambor: 208 Lts.**



***Tote: 1,040 Lts**

