

## Aceite lubricante mineral para compresores de aire de tornillo rotativo

### \* DESCRIPCIÓN

**BELHERR® HCRACKED ISO 46** es un lubricante de calidad premium formulado con bases severamente hidrotratadas y una combinación única de aditivos para una máxima resistencia a la degradación del fluido proveyendo una protección y durabilidad superior además de prolongar el servicio de mantenimiento.

Específicamente formulado para proveer una óptima lubricidad para compresores de aire de tornillos rotativo. Por el origen de sus bases de alta calidad **BELHERR® HCRACKED ISO 46** se comporta como un lubricante sintético siendo así la mejor opción con el mejor radio de precio-calidad.

### \* PROPIEDADES

- Excelente estabilidad térmica y de oxidación en un amplio rango de temperatura.
- Compatibilidad con todos los sellos y los equipos del sistema de aire
- Resiste a la oxidación, reduciendo así la viscosidad mejorando la eficiencia del compresor.
- Excelente demulsibilidad maximizando así la eficiencia del condensador
- Ahorros de energía documentados.

### \* APLICACIONES


**BELHERR® HCRACKED ISO 46** es compatible con la mayoría los compresores de tornillo rotativo y no es tóxico ni dañino y puede ser mezclado con cualquier cantidad de aceites minerales para su desecho así como reciclable y re-refinable. Cumple y excede los requisitos de **DIN 51506:1985-09 VDL**.

### Características típicas

#### **BELHERR® HCRACKED ISO 46**

| Grado                                                     | -----         | ISO 46               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| Gravedad específica @ 25 °C                               | ASTM D - 1298 | 0.8950 - 0.930       |
| Viscosidad del cinemática.<br>cSt a 40 °C<br>cSt a 100 °C | ASTM D - 445  | 44 a 46<br>6.9 a 7.1 |
| Temperatura de escurrimiento, °C                          | ASTM D - 97   | - 33                 |
| Temperatura de inflamación, °C                            | ASTM D - 92   | 246                  |
| Punto de flama, °C                                        | ASTM D - 92   | 258                  |
| Demulsibilidad, 130 °F                                    | ASTM D - 1401 | 41/39/0 (5 min)      |
| Color                                                     | VISUAL        | Verde pálido         |
| Intervalo de servicio                                     | -----         | 4,000 hrs.           |

### \* Disponible en:



**\*Cubeta: 19 L**



**\*Tambor: 208 L**



**\*Tote: 1,040 L**

